

MAGNAT CERAMIC KERAMICKÁ BARVA PRO INTERIÉRY

MAGNAT CERAMIC KERAMICKÁ BARVA PRO INTERIÉRY

- ODOLNÁ PROTI SKVRNÁM¹
- Produkt ve shodě s Pn-EN 13300
- CS 3G CERAMIC SYSTEM 3. generace
- Při natírání necáká
- Vynikající krytí a vydatnost – 16m²/l*
- Odolná proti dezinfekčním prostředkům²



¹Neabsorbují nečistoty a "úporné" skvrny, např.:

- kečup, slunečnicový olej, popisovače na vodní bázi, křídly, líčidla, hořčice (odstranit do 1 hod.)

- káva, čaj, víno (odstranit do 15 min.)

Zkoušky provedené po 28 dnech na hladkých, vyschlých podkladech pro uvedené druhy skvrn, po vypršení uvedených časů.

Výrobce zaručuje efekt odolnosti proti skvrnám¹ na hladkých plochách.

²Zkoušky se prováděly na vybraných vzorcích dezinfekčních prostředků.

POPIS PRODUKTU

MAGNAT CERAMIC je vysokokvalitní, inovativní, keramická a odolná proti skvrnám barva pro interiéry. Keramická barva pro interiéry, 3. generace, k dispozici v široké barevné škále MAGNAT. Vyrobená za použití inovativní technologie CERAMIC SYSTEM na základě keramických prvků jakož i nejvyšší kvality pryskyřice a pigmentů. Tato unikátní formule poskytuje barvě MAGNAT CERAMIC Báze vynikající parametry odolnosti proti oděru a opakovanému omývání a způsobuje, že povlaky barvy neabsorbují nečistoty a "těžké" skvrny a jsou odolné vůči dezinfekčním prostředkům. Poskytuje výjimečnou trvanlivost povlaku a barev. MAGNAT CERAMIC Báze vytváří povlak z matnou (5) úpravou, v závislosti na úhlu dopadu světla, která se vyznačuje jemným leskem.

POUŽITÍ

Nátěr MAGNAT CERAMIC je určený pro dekorativní a ochranné lakování cementových, vápenocementových, sádrových, sádrokartonových stěn a stropů i tapet ze skleněného vlákna. Může se používat i na dřevěných podkladech, podkladech na bázi dřeva a kovových podkladech používaných v interiéru. Doporučuje se používat v obytných prostorech, v budovách zdravotní péče a ve vzdělávacích budovách, jakož i v místnostech určených pro skladování potravinových výrobků (bez přímého kontaktu s barvou).

Způsob použití

Příprava - podklad určený pro malování, by měl být vyzrálý, odolný, suchý, čistý, bez prachu, mastnoty a hrzde. Nové, stěrkané povrchy nebo s velmi intenzivní barvou je třeba ošetřit vhodným primerem ACRYL-PUTZ® a potom vymalovat základním nátěrem MAGNAT PRIMER. Povlaky lepicích, vápenných barev, olupující se a špatně přilnavé vrstvy staré barvy - odstraňte. Kvalitní emulzní nátěry by měly být umývány vodou a přidáním malířského mýdla. Nerovnosti a prasknutí srovnajte příslušných interních špachtlovací hmotou ACRYL-PUTZ® a naneste základní nátěr MAGNAT PRIMER. Vodní skvrny, skvrny z nikotinu, olejové barvy zamažte barvou Śniezka SKVRNY-VODNÍ SKVRNY. Volně vázané, vysoce nasáklé a křídlové by měly být potaženy vhodným přípravkem ACRYL-PUTZ®. Malujte tapety ze skleněných vláken přímo pomocí barvy nebo použijte jiné doporučení jejich výrobce. Zajistěte nové ocelové prvky antikorozním nátěrem. Je třeba mít na paměti, že správná příprava podkladu a používání doporučených nástrojů přispívá k dosažení vysoké výnosnosti barvy. **Malování** - důkladně promíchejte barvu, neředěte vodou. Nepřidávejte vápno a míchejte s jinými typy emulzních barev. Naneste dvě vrstvy kartáčem nebo válečkem MAGNAT (přírodním, šňůrovým, s délkou štětiny 10-19 mm) nebo hydrodynamickým stříkáním. Naneste důkladně a rovnoměrně stejné množství barvy na povrch jednotky stěny nebo stropu. Poslední tahy válečkem provádějte v jednom směru. Naneste další vrstvu barvy po min. 2 hod. Po 28 dnech od dokončení lakovacích prací se dosáhne plně vlastnosti barvy. Odstraňování skvrn a "těžkých" skvrn z hrubých, nerovných ploch může být obtížné. Malířské práce by měly být prováděny při teplotě podkladu a okolních teplotách od + 10 ° C do + 30 ° C. Podrobné informace jsou uvedeny v technickém listu a na www.magnatfarby.pl. Barvu z různých výrobních šarží lze míchat v jednom kolektivním balení.

PARAMETRY APLIKACE JEDNOTLIVÝCH METOD

METODY MALOVÁNÍ	PARAMETRY MALOVÁNÍ				
	viskozita barvy	přidání ředidla	průměr trysky pistole	tlak postřiku	doporučený počet vrstev
	[s]	[%]	[mm]	[MPa]	
Štětce, váleček	obchodní forma	-	-	-	2
Hydrodynamický postřik Graco, model 395	obchodní forma	5-10	0,43	18	1-2
Hydrodynamický postřik Graco, model Ultra Max	obchodní forma	0	0,43	18	1-2

Minimální trvanlivost

48 měsíců od data výroby

BALENÍ

1L, 2,5L, 5L, 10L

Výnosnost

Do 16 m² / l m² / l při malování jedenkrát.

BARVY

55 barev ve vzoru označen trojúhelníkem

LZO

Limit obsahu VOC: (kat.A/a/WB)30g/l (2010), výrobek obsahuje max. 5 g/l.

Tekst w Opisie w okienku ECOLABEL (wizualizacja w załączniku pdf):

Šetrnější vůči životnímu prostředí...

- Omezený obsah nebezpečných látek
 - Snížený obsah těkavých organických látek (VOC): max. 5 g/l
 - Dobrá vydatnost při použití v interiéru
- ... lepší pro Vás.

EU Ecolabel: PL/044/002

Více informací na internetové stránce:

<http://ec.europa.eu/environment/ecolabel>

Limit obsahu VOC pro tento výrobek: (kat. A / a / FW): 30g / l (2010). Výrobek obsahuje max. 5 g / l.

Text v Popisu v okně ECOLABEL:

Lepší pro životní prostředí:

- Omezený obsah nebezpečných látek
 - Snížený obsah těkavých organických sloučenin (VOC): max. 5 g / l
 - Dobrá výnosnost při používání v interiéru
- ... lepší pro Vás.

EU Ecolabel: PL / 044/002

Více informací na webové stránce:

<http://ec.europa.eu/environment/ecolabel>

STANDARDY, NORMY, TESTY

PNC81914: 2002 Druh I - barva odolná na mokré drhnutí

Produkt ve shodě s Pn-EN 13300

BOZP A Protipožární OCHRANA

BEZPEČNOST: Obsahuje 1,2 benzoizotiazol-3 (2H) -on, Může vyvolat alergickou reakci. Pokud je to nutné, vyhledejte lékařskou pomoc, jejíž ukažte obal nebo etiketu. Udržujte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte etiketu. Obsah / nádobu odstraňujte v souladu s platnými předpisy.

POZOR!

Informace obsažené v listu jsou určeny k zajištění optimálního využití výrobku, nejsou však základem pro právní odpovědnost Výrobce, protože podmínky výkonu jsou mimo jeho kontrolu. Jakýkoliv zásah do složení výrobku je nepřijatelný a může výrazně snížit kvalitu použitého materiálu. V případě kombinování s produkty jiných Výrobců neneseme jakoukoliv zodpovědnost. Výše uvedené informace byly zpřístupněny v dobré víře, podle aktuálního stavu znalostí a praktických zkušeností. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu obsahu v dalších vydáních bez předchozího upozornění příjemců.